

HIGH way

MAXFINE
FABBRICA
MARMIE E GRANITI

HIGH way

L'anima fortemente contemporanea di superfici ispirate al cemento applicato manualmente è valorizzata e impreziosita dal formato in grandi lastre. Al classico grigio si aggiungono nuove colorazioni che aumentano le potenzialità espressive. Una materia inalterabile, solida e impermeabile che si presta per innumerevoli applicazioni: pavimenti, pareti, facciate, piani bagno e cucina, elementi d'arredo. L'estetica essenziale e minimalista è resa più calda e accogliente dalle morbide sfumature tonali e dalla finitura che richiama gli effetti della lavorazione manuale.

Les dalles grand format magnifient et subliment l'esprit très contemporain des surfaces effet béton appliqué à la main. Le gris classique s'étoffe de nouvelles couleurs pour gagner en expressivité. Inaltérable, solide et imperméable, ce matériau est idéal pour de nombreuses applications : sols, murs, façades, éléments d'ameublement, plans de cuisines ou de salles de bains. Les douces nuances des tons et la finition évoquant une application à la main confèrent un aspect chaleureux et accueillant à la beauté essentielle et minimaliste de la surface.

The highly contemporary spirit of surfaces inspired by manually applied cement, enhanced by the maxi-slab format. Classic grey and new colours adding to the material's expressive potential. An unalterable, solid, impermeable material ideal for countless applications, ranging from floors, walls and façades to bathroom and kitchen countertops and items of furniture. A simple, minimalist aesthetic is given a warmer touch by soft hues and finishes recalling the effects of hand workmanship.

Die hochmoderne Seele der Oberflächen, die von manuell aufgetragenem Zement inspiriert ist, wird durch das große Plattenformat verstärkt und verschönert. Dem klassischen Grau wurden neue Farben hinzugefügt, die sein Ausdruckspotenzial erhöhen. Ein unveränderliches, solides und wasserfestes Material, das sich für unzählige Anwendungen eignet: Böden, Wände, Fassaden, Bad- und Küchenabdeckungen sowie Einrichtungselemente. Die essentielle, minimalistische Ästhetik wird durch die sanften Farbnuancen und das Finish, das an eine manuelle Bearbeitung erinnert, noch wärmer und einladender.

high



way





WHITE

GREY

BLACK



300x100
120"x40"



150x100
60"x40"



100x100
40"x40"





Wall
Highway White
Kuroca

Kitchen counter
Kuroca

Floor
Highway White

high-
way

WHITE

Wall and counter desk
Calacatta Grey

Floor
Highway Grey

high-
way
GREY

6 7









Wall and floor
Highway Black


Cube
Metal XXL White

high-
way

BLACK

HIGHWAY WHITE

new



Available faces

▼▲ 0,6 CM

N NATURALE
E QUADRATO



300x100
120"x40"



150x100
60"x40"



100x100
40"x40"

HIGHWAY GREY

new

12 13



Available faces

▼▲ 0,6 CM

N NATURALE
E QUADRATO



300x100
120"x40"



150x100
60"x40"



100x100
40"x40"

HIGHWAY BLACK

new

14 15



Available faces

▼▲ 0,6 CM

N NATURALE
E QUADRATO



300x100
120"x40"



150x100
60"x40"



100x100
40"x40"

0,6 CM

N NATURALE
 E QUADRATO

design



300x100
 120"x40"



150x100
 60"x40"



100x100
 40"x40"

16 17



**HIGHWAY
 WHITE**

N

P310596MF6

P1510596MF6

P100596MF6



**HIGHWAY
 GREY**

N

P310595MF6

P1510595MF6

P100595MF6



**HIGHWAY
 BLACK**

N

P310594MF6

P1510594MF6

P100594MF6

FOLLOW **FMG Fabbrica Marmi e Graniti** SOCIAL NETWORKS



SEARCH "IRIS-FMG" ON YOUR APP STORE



Classificazione Ente CEN secondo le norme EN - ISO gruppo Bla-UGL EN 14411 ALL.G E ISO 13006 ALL.G
 Classification in accordance with CEN and ISO standards - Bla-UGL EN 14411 ANNEX G AND ISO 13006 ANNEX G

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI
 Certificazioni Certifications



See official listing
 (www.nsf.org)
 to identify which
 models are
 NSF Certified

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	VALORE MEDIO MAXIFINE MAXIFINE AVERAGE VALUE
Dimensioni Sizes	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width Spessore / Thickness ± 0,6% max ± 5% max Rettilineità spigoli / Linearity ± 0,5% max Ortogonalità / Wedging ± 0,5% max Planarità / Warpage ± 0,5% max	± 0,1% ± 5% ± 0,1% ± 0,1% ± 0,2%
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545.3	≤ 0,5%	0,03% ± 0,06% sup. prelucidata/naturale 0,05% ± 0,08% sup. lucidata
Modulo di rottura Breaking modulus Sforzo di rottura (S) breaking strenght (S)	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ² Spessore / Thickness < 7,5mm ⇒ ≥ 700 N	49 N/mm ² Spessore/ Thickness Conforme / Conforms *
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance	ISO 10545.6	Max 175 mm ³	140 mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion	ISO 10545.8	Metodo di prova disponibile Testing method available	6,5x10 ⁻⁸ °C ⁻¹
Resistenza sbalzi termici Resistance to thermal shocks	ISO 10545.9	Metodo di prova disponibile Testing method available	Resistente Resistant
Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface	Conforme Conforms
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance	ISO 10545.13	<ul style="list-style-type: none"> Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. 	Disponibile a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request
Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545.14	1 < X ≤ 5 Metodo di prova disponibile Testing method available	Disponibile a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation	Conforme Conforms
Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness)	BCR DM 236/89 DIN 51130	Metodo di prova disponibile Testing method available	Disponibili a richiesta le classificazioni** Classifications available on request**
Reazione al fuoco Reaction to fire	96/603/CE	Prova assente Test absent	A1 - A1n

* Test effettuato su Lavica Pearl 100x100 cm superficie naturale.
 Test performed on Lavica Pearl 100x100 cm matt surface.

** Vedi tabella Safe System.
 See Safe System table.

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.

SAFE SYSTEM

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION

NORMA
DIN 51130

R9
6°-10°

PRODOTTO
PRODUCT

HIGHWAY



FINITURA
FINISHES

N NATURALE
E SQUADRATO

Resistenza allo scivolamento
Slip resistance

DIN 51097

n.b: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

n.b: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

n.b: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.

FMG **irís**
FABBRICA
MARMI E GRANITI

irís
Ceramica

Via Ghiarola Nuova, 119
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono: +39 0536 862111
irisceramica.com
info@irisceramica.com
irisfmg.com
info@irisfmg.com

BRANDS OF  **IRIS
CERAMICA
GROUP**